

VÄLISVOODRI- JA TUULEKASTILAUUA KVALITEEDIKIRJELDUS

Toode: välisvoodrilaud ja tuulekastilaud

Puuliik: kuusk

Niiskussisaldus: 16 % ± 2 %

Kvaliteediklass: AB

ÜLDNÕUDED

Materjal on valmistatud kuuse peenpalgi südamikuprussidest, mille struktuur tagab hea mõõdupüsivuse ja väikese niiskuse imavuse. Kuusepuit on oma rakuehituse tõttu vastupidavam niiskusmuutustele kui männipuit ning sobib seetõttu paremini välitingimustes kasutamiseks. Puitdetailid on valdavalt väikeste tervete okstega. Välitingimustes kasutatav puit tuleb alati töödelda sobiva viimistlusega (värv, puidukaitsevahend või süvaimmutus), et tagada ilmastikukindlus ja pikaajaline vastupidavus. Materjalist vähemalt 90% peab vastama kehtestatud kvaliteediklassi nõuetele vastavalt standardile Nordic Timber – Grading Rules.

LUBATUD JA KEELATUD DEFEKTID

Defekt	Nõue
Putukakahjustused	Keelatud
Kõvamädanik ja pehme mädanik	Keelatud
Sine	Kerge sine lubatud
Läbivad lõhed	Keelatud
Kitsaslõhed	Lubatud esiküljel kuni 100 cm pikkus ja 0,5 mm laius, max 15% tükkidest; tagaküljel lubatud
Oksad	Silmoksad alla 10 mm ei arvestata Terved, surnud ja kooreoksad kuni 50% laua laiuusest Mädaoksad kuni 15 mm, max 3 tk kogu pikkuse kohta Oksaugud kuni 10 mm, max 3 tk laua kohta Servaokste kildumine lubatud kuni 10 mm nähtaval osal.
Vaigupesad	Max pikkus 80 mm, max 5 tk kogu pikkuse kohta (alla 20 mm ei arvestata)

Sissekasvanud koor	Kinnine lubatud kuni 2 tk kogu pikkuse kohta; lahtine lubatud kuni 60% laua laiupest, max 2 tk laua kohta
--------------------	---

PINNA- JA KUJUVIGADE LUBATUS

Mehaanilised vigastused esiküljel keelatud. Hõõveldamata pinda lubatud kuni 5% esikülje pindalast ja max 5% tükkidest; tagaküljel lubatud. Otsalõhed lubatud max pikkusega 1× laua laius. Poomkant ja serva pikikaardumine lubatud, kui ei jää nähtavale ja ei sega paigaldust. Kõverused (pikikaardumine, keerdumine) lubatud niivõrd, et ei takista paigaldamist; topeltkaardumine keelatud.

MÕÕDUTOLERANTSID

Mõõde	Tolerants
Pikkus	-0 / +50 mm
Paksus	±0,5 mm
Laius	±0,5 mm